

## FleckSchutz R-400

### Spezialimprägnierung für zementgebundene Industrieböden

#### Beschreibung

OBTEGO® R-400 ist eine lösemittelhaltige Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung.

#### Eigenschaften

OBTEGO® R-400 verringert das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Fetten, Ölen und sonstigem Schmutz. Die Wirkung ist abhängig vom Material und Saugverhalten der Oberfläche. Je nach Material und Oberflächenbearbeitung kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Fleckschutzbeständigkeit kommen.

Das Aussehen der Oberfläche wird je nach Saugfähigkeit mehr oder weniger verändert, da das Produkt eine Farbtonvertiefung bewirkt. Dabei kann bei sattem Auftrag die Oberfläche stark abdunkeln. Die Wasseraufnahme wird stark vermindert, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit nur unwesentlich beeinträchtigt wird. Die Wirkstoffe sind UV-beständig und vergilbungsfrei.

#### Anwendungsgebiet

OBTEGO® R-400 ist anzuwenden auf allen geschliffenen und ungeschliffenen zementgebundenen Böden sowie industriellen Betonwerkstein/Terrazzo, Estrichen, usw.. Einsatzgebiete sind z.B. Industrieböden in gewerblichen Betrieben, Markthallen, Einkaufszentren und Supermärkte im Innen- sowie Außenbereich. Für stark saugende Untergründe oder bei nicht gewünschter Farbtonvertiefung empfiehlt sich die Vorbehandlung mit OBTEGO® P-10 oder P-20.

**Hinweis:** Die Säureempfindlichkeit der Oberflächen bleibt weiterhin bestehen, wird jedoch reduziert.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Zur Ermittlung von Verbrauch und Farbtonvertiefung eine separate Musterfläche derselben Oberfläche anlegen. Bei polierten oder geschliffenen Flächen das Produkt mit einem kurzhaarigen Mikrofaser mopp dünn aufziehen und in die Oberfläche etwas einarbeiten. Bei wenig saugenden Oberflächen Material dünn aufsprühen und mit Mikrofaser mopp verteilen. Den überschüssigen Schutzfilm nach etwa 5-10 Minuten mit einer Wischmaschine und weißem Pad/Polierpad auspolieren. Dabei entsteht ein schöner gleichmäßiger Glanzfilm. Das Material nicht antrocknen lassen! Bei ungeschliffenen, saugfähigen Böden kann eine Vorbehandlung mit OBTEGO® P-10 oder P-20 je nach Oberflächenbeschaffenheit empfohlen werden.

**Beachten:** Angrenzende, lösemittlempfindliche Flächen müssen gegen Spritzer geschützt werden. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen entfernen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Verdünnung oder Alkohol (Spiritus).

#### Verarbeitungstemperatur

Bei der Verarbeitung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur der zu behandelnden Oberflächen sollte etwa zwischen 10°C und 30°C liegen. Fußbodenheizung eventuell abschalten. Direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Entwicklung der wasser- und ölabweisenden Wirkung vermeiden.

#### Trocknungszeit

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich nach 2-3 Stunden; die volle Wirksamkeit tritt nach 24-48 Stunden ein. Die mit OBTEGO® R-400 behandelten Oberflächen sind nach 6 Stunden begehbar.

#### Ergiebigkeit

Je nach Saugfähigkeit sind folgende Werte anzunehmen. Bei zweimaligem Auftrag halbiert sich der Verbrauch. Richtwerte:

polierte/geschliffene Oberflächen: ca. 20 – 50 m<sup>2</sup>/Liter  
 grob-/ungeschliffene Oberflächen: ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>/Liter  
 bei Vorbehandlung mit OBTEGO® P-10 oder P-20 kann sich der Verbrauch reduzieren.

#### Lagerung

Verschluss an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

#### Umweltschutz

Enthält Lösemittel (Ethanol). Das Produkt ist frei von Kohlenwasserstoffen. Nicht in die Kanalisation geben. WGK 1 (schwach wassergefährdend).

Abfallschlüssel: 080111. Produktreste sind Sondermüll. Leere und ausgetrocknete Gebinde (Weißblechdose) sind recyclebar und können über ein Wertstoffsammelsystem entsorgt werden.

#### Sicherheit

OBTEGO® R-400 ist nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. (Siehe dazu auch den Prüfbericht für Lebensmittelunbedenklichkeit vom der LGA Nürnberg; [www.obtego.com](http://www.obtego.com)). Während und nach der Verarbeitung gut lüften. Beim Versprühen sind spezielle Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Kennzeichnung nach Richtlinie 1999/45/EG:

F, leicht entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Kennzeichnung für den Transport nach ADR2005 /GGVSE:

VE	VE-Kennzeichnung	Beförderungspapiere
a	Zettel 3, UN 1170	ja, UN 1170, Klasse 3, VG II; Ethanol Lösung

#### Verpackungseinheiten (VE)

a) 10 Liter PE Kanister

(größere Gebinde und Fässer auf Anfrage)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.